

58.34 Pistolenschaum, feuerbeständig B1

ANFRAGE

+48 58 55 40 410

Standards:

ETA-13/1075,ETA-13/1076



Maße

Material index	Pojemność [ml]	Odporność termiczna [°C]	Temp. pracy [°C]	Temp. składowania [°C]	Czas pełnego utwardzenia
58340750PISB1TITS	750 ml	-40/+80	+5/+30	+10/+25	24h